

卡 博 特 塑 料

产 品 介 绍

PLASBLAK® UN2005

应用于混和料的黑色通用级色母粒。

PLASBLAK®UN2005 是新一代漆黑通用级色母，特别为染色 PS，SAN，ABS，PE，和 PP 树脂提供优良性能。

PLASBLAK®UN2005 的黑度和着色力与卡博特通用级色母 UN2014 相似，该产品特别被推荐用于生产混和料。

优良性能：

1. 高黑亮度
2. 高着色力，特别适合应用于回料
3. 保持产品原来的物理性能

添 加 方 法：

PLASBLAK®UN2005 具有易稀释，易混和均一的特点。因此适合和塑胶树脂一起直接添加于供料漏斗中或以预先搅拌的方式将黑色母和树脂现行在滚桶或掺混机种搅拌混和。

添 加 比 率：

本色母的添加量通常是根据对最终产品的性能要求而定。典型的添加量为 1%—2%。

物 理 特 性：

性 质	数 值	测 试 方 法 (*)
载 体	改性 PE	
颜 料	炭 黑	
相 溶 性	PS，ABS，SAN，PE 及 PP	
密 度 @23℃	1220kg/m ³	ISO R1183
流 动 系 数 21.6Kg/190℃	7g/10min	ISO 1133
贮存六个月之后的水分吸收	<0.3%	Cabot E008A Karl Fischer

(*) 测试按照基于国际标准的卡博特测试方法 (CTM) 执行

以上所报之数据不被用作特定技术规格。其基本试验数据，仅供作为本产品性质参考而已。

包 装:

PLASBLAK® UN2005 为规则粒状，每袋净重 25KG。请存放于干燥的地方。

本《产品介绍》仅作参考为您提供方便。对所载信息或任何相关产品不作任何明确或隐含的担保。本《产品介绍》可能有不准确、错误或遗漏之处，卡博特声明不作任何明确或隐含的保证，包括用于商业或特殊用途的此类信息、产品或知识产权的侵犯，对于使用或依靠该产品介绍或任何相关产品所造成的任何损失，卡博特不负任何责任并不承担相应义务。

HEAD OFFICE
Cabot
Interleuvenlaan 5
B-3001 Leuven - Belgium
Tel: (32) 16.39 24 00
Fax: (32) 16.39 24 44

SALES OFFICE
Cabot Plastics Ltd
Gate Street
Dukinfield SK16 4RU - England
Tel: (44) 161-934-4500
Fax: (44) 161-934 4501

Cabot Plastics Belgium S.A.
Rue E. Vandervelde 131
B-4431 Ans (Loncin) - Belgium
Tel: (32) 4-246 82 11
Fax: (32) 4-263 22 06

Cabot Italiana S.p.A
Plastics Division
Zona Industriale, 4
1-38055 Grigno (TN) - Italia
Tel: (39) 0461-765 259
Fax: (39) 0461-765 431

Cabot Plastics Deutschland
Germany
Tel: (0800) 182 40 86
Fax: (0800) 182 40 87
c/o Cabot Plastics Belgium
(see address above)

卡博特塑料香港有限公司
香港 新界
大埔工业村
大贵街 十八号
电话: (852) 2666 2666
传真: (852) 2666 0807

Cabot Plastics (Hong Kong) Ltd
Representative Office - Office Suite 10
899 Whitehorse Road - Box Hill
Victoria 3128 - Australia
Tel: (61) 3-9898 2032
Fax: (61) 3-9898 2114

Cabot Brasil Industria e Comercio Ltda
Av. Joao Castaldi,88
04 517-900 Sao Paulo, SP
Brasil
Tel: (55) 11 536 0388
Fax: (55) 11 542 6037

卡博特公司上海办事处
中国 上海
吴泾双柏路 558 号
电话: (86) 21-6434 6025
传真: (86) 21-6434 5532

PLASBLAK®, PLASWITE®, PLASGREY®
PLASADD®, PLASTECH(TM),
CABELEC®, RAINBOW® and CABOT®
are trademarks of Cabot Corporation